

Siccu-Drain Sickerplatte EPS

HBCD-frei

Bezeichnung	Bezugsnorm	Einheit	
Qualitätstyp			Thermisch verschweißter Polystyrol-Hartschaum
Anwendungsgebiet			Grundmauerschutz / Drainageplatte
Dicke			60 mm
Einbautiefe			≤ 4 m
Abflußspende		l/(s·m)	6,75 m bei Einbautiefe von 4 m (extrapoliert auf 50 Jahre)
Erweichungstemperatur kurzfristig langfristig bei 20 kPa	in Anlehnung an DIN 53424	°C	95
		°C	80-85
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl	DIN 4108, Teil 4	./.	20 / 50
Spezifische Wärmekapazität	DIN 53765	J(kg·K)	1450
Thermischer Längenänderungs- koeffizient		1/K	5-7 · 10 ⁵
Kantenausbildung			stumpfe Kante
Abmessung			1.000 mm x 500 mm
Entsorgung	Nach Richtlinie 2000/532/EG und Abfall-Verzeichnisverordnung (AVV) ist EPS-Hartschaum in die Gruppe der Bau - und Abbruchabfälle eingestuft.		
	Abfallschlüsselnummer gemäß Abfallverzeichnis-Verordnung: 17 06 04 - Abfallschlüsselnummer für sortenreine EPS-Baustellenabfälle 17 09 04 - Abfallschlüsselnummer für gemischte Baustellenabfälle mit EPS		
Weitere Angaben entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt auf unserer Homepage www.wibro.de			1 kPa = 1 KN/m ² = 0,001 N/mm ² = 100 kg/m ²